

Auto-Tönungsfolie

Typ SC Panthera 295 H.C.



SUN CONTROL

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	26,0 %
Gesamte Solar Absorption	66,0 %
Gesamte Solar Reflektion	8,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Sichtbare Lichttransmission	5,0 %
Sichtbare Lichtabsorption	89,0 %
Sichtbare Lichtreflektion	6,0 %
Reduzierung der Blendung	94,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	56,0 %
Materialstärke	ca. 50 µ

Materialaufbau

- 2-lagiger Polyesterfilm
- Kratz- und UV-beständige HardCoat-Beschichtung
- silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

Anwendungsbereiche

Innenverlegung

Folienbreite 1,52 m / 0,76 m und 0,51 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info

Ausstellung – Verkauf

Im Waldeck 12
71679 Asperg

Tel: 07141-2993746
Fax: 07141-2993754